

CONTRACT PLUS

Características Features	Unidad Unit	Valor Value	Norma Test Method
Composición Composition	%	88% PVC - 12% PES	-
Peso Weight	g/m ²	620	UNE EN 22286
Espesor Thickness	mm	1,1	UNE EN 22286
Ancho Width	cm	140	UNE EN 222.85
Longitud pieza Roll length	m	40	UNE EN 22286
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	daN/5cm	Urdimbre / Warp: Min. 33 Trama / Weft: min. 22	UNE EN 1421
Resistencia al Desgarro Tear Strength	daN	Urdimbre / Warp: Min. 40 Trama / Weft: Min. 30	UN EN 4674
Ciclos Martindale Martindale Abrasion	RUB	> 50.000	EN ISO 5470-2
Solidez de color Color Fastness	BW	min. 6	EN ISO 105 B02
Resistencia al fuego Fire Retardant	-	M2	UNE EN 1021-1/2

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual.
The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

EXPAFOL, SL
C/Leonard Torres Quevedo, 14
Pol. Ind. Coll de la Manyà
08403 - GRANOLLERS (Barcelona · Spain)
www.expafol.com

