

DAYTONA

Características Features	Unidad Unit	Valor Value	Norma Test Method
Composición Composition	%	85% PVC / ACRYLIC - 15% PES	-
Peso Weight	g/m ²	650	UNE EN 22286
Espesor Thickness	mm	1	UNE EN 22286
Ancho Width	cm	140	UNE EN 222.85
Longitud pieza Roll length	m	40	UNE EN 22286
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	daN/5cm	Trama / Weft: min. 40 Urdimbre / Warp: Min. 40	UNE EN 1421
Resistencia al Desgarro Tear Strength	daN	Trama / Weft: Min. 35 Urdimbre / Warp: Min. 45	UNE EN 4674
Ciclos Martindale Martindale Abrasion	RUB	> 300.000	EN ISO 5470-2
Solidez de color Color Fastness	BW	min. 6	EN ISO 105 B02
Resistencia al fuego Fire Retardant	-	FR	Cal TB 116 & 117, CA 133, NFPA 260 (USA) IMO FTP Code Annex 1 Part 8 ECE-R-118,02 / FMVSS 302 (Motor Vehicles) BS 5852 Part 1 (cigarretes & matches) EN 1021-1/EN 1021-2

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual. The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

