

## LONA URI Fr

Características Features	Unidad Unit	Valor Value	Norma Test Method
Tejido base Base fabric	%	100% PES	-
Construcción tejido Fabric construction		Urdimbre/warp: 26 (334 dtex) Trama/weft: 12 (667 dtex)	-
Peso Weight	g/m <sup>2</sup>	240	UNE EN 22286
Espesor Thickness	mm	0,35	UNE EN 22286
Ancho Width	cm	150	UNE EN 22286
Longitud pieza Roll length	m	60	UNE EN 22286
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	daN/5cm	Trama / Weft: 78 Urdimbre / Warp: 169	UNE EN 1421
Resistencia al Desgarro Tear Strength	N	Trama / Weft: 120 Urdimbre / Warp: 240	UNE EN 4674
Resistencia a la abrasión Martindale abrasion	RUB	> 35.000	UNE EN 14465
Resistencia térmica Temperature resistance	°C	-30 °C / +70°C	EN ISO 1876
Solidez de color Color Fastness	BW	min. 6	EN ISO 105 B02

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual.  
The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

EXPAFOL, SLU  
C/Leonard Torres Quevedo, 14  
Pol. Ind. Coll de la Manyà  
08403 - GRANOLLERS (Barcelona, Spain)  
[www.expafol.com](http://www.expafol.com)

