

# DAYTONA

EXPAFOL

Características Features	Unidad Unit	Valor Value	Norma Test method
<b>Composición</b> Composition	%	<b>85% PVC / ACRYLIC -15% PES</b>	-
<b>Peso</b> Weight	gr/m <sup>2</sup>	<b>650</b>	<b>UNE EN 22286</b>
<b>Espesor</b> Thickness	mm	<b>1</b>	<b>UNE EN 22286</b>
<b>Ancho</b> Width	cm	<b>140</b>	<b>UNE EN 222.85</b>
<b>Longitud pieza</b> Roll length	m	<b>40</b>	<b>UNE EN 22286</b>
<b>Resistencia a la tracción</b> Tensile Strength	N	Trama / Weft: min. 400 Urdimbre / Warp: min. 400	<b>UNE EN 1421</b>
<b>Resistencia al desgarr</b> Tear Strength	N	Trama / Weft: min. 35 Urdimbre / Warp: min. 45	<b>UNE EN 4674</b>
<b>Ciclos Martindale</b> Martindale Abrasion	RUB	<b>&gt; 300.000</b>	<b>EN ISO 5470-2</b>
<b>Solidez de color</b> Color fastness	BW	<b>min. 6</b>	<b>EN ISO 105 B02</b>
<b>Resistencia al fuego</b> Flame retardant	-	<b>FR</b>	Cal TB 116 & 117, CA 133, NFPA 260 (USA) IMO FTP Code Annex 1 Part 8 ECE-R-118,02 / FMVSS 302 (Motor Vehicles) BS 5852 Part 1 (cigarretes & matches) EN 1021-1/EN 1021-2

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual.  
The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.



SIN FTALATOS  
PHTHALATE FREE



IGNÍFUGO  
FLAME  
RETARDANT



IMO



RESISTENTE  
ABRASIÓN  
ABRASION  
RESISTANT



IMPERMEABLE  
WATERPROOF



EXTERIOR  
OUTDOOR



ALL  
COMPONENTS  
REACH  
COMPLIANT

**Normas de limpieza:** Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes químicos o sprays abrillantadores.

**Cleaning rules:** Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergent, polishes or aerosol spray.

**Reinigung reglen:** Reinigung mit feuchten Tuch und Seife. Verwenden Sie nur milde Seife. Verwenden Sie sauberes Wasser. Keine Lösungsmittel verwenden. Bleichmittel, chemische Reinigungsmittel oder sprays.

Estos valores son a título indicativo y representan el promedio de varias producciones. No pueden considerarse de ningún modo vinculantes. El empleo del producto debe ser evaluado en base al uso al que se a destinar. No se responde de su uso para aplicaciones impropias. Algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción son admitidas

The overmentioned dates correspond to average values and are communicated quite sincerely but can not be considered as a contract documents. Product use must be considered in order to wat realizing and can not be liable for unsuitable uses. Slight colour difference among several lots are admitted.

Die overmentioned Termine zu den durchschnittlichen Werten entsprechen und sind recht sincerely aber kommuniziert nicht als Vertragsunterlagen berücksichtigt werden. Verwendung des Produkts müssen berücksichtigt werden, um wat realisieren und können nicht haftbar für ungeeignet Anwendungen. Leichte Farb-Unterschied zwischen mehrere Lose sind zugelassen.

EXPAFOL

C/ Leonard Torres Quevedo, 14 - Pol. Ind. Coll de la Manya - 08403 - GRANOLLERS (Barcelona - Spain)  
Tel.+ 34 93 731 59 05 · info@expafol.com · [www.expafol.com](http://www.expafol.com)



02. CREMA



00. BLANCO



02. CREMA



03. PIEDRA



04. BEIGE



05. CAMELO



06. DAKAR



15. MARINO



09. BURDEOS



07. WENGUE



10. PERLA



11. GRIS



12. VISÓN



13. ANTRACITA



01. NEGRO



MICROPERFORADO  
*Bajo pedido / Upon request*

## DAYTONA

### APLICACIONES / APPLICATION



AUTOMOCIÓN



SECTOR HOSPITALARIO




CALZADO



NÁUTICA



DECORACIÓN



COLECTIVIDADES



ORTOPEDIA